

TAPACANTOS

Comparativo propiedades técnicas

	Masisa	Canplast	Egger	Rehau
Colores	Unicolor & Maderados	Unicolor & Maderados	Unicolor & Maderados	Unicolor & Maderados
Dureza (Shore D)	73 +/-5	81+/-3	81+/-3	79+/-4
Encogimiento (80°C, 1h)	<2% Canto grueso - <0.5% Canto delgado	<0,3% Canto delgado	S/N	<1,7% Canto grueso - <0.3% Canto delgado
Densidad	1.33 +/- 0,03 g/cm3	S/N	1,05-1,15 (ISO 1183)	S/N
Solubilidad en agua	Insoluble	Insoluble	Insoluble	Insoluble
Punto de Ebullicion	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable
Solidez a la luz	6/8 Escala azul - 4/5 Escala Gris	7/8 Escala azul	7/8 Escala azul	6/8 escala Gris
Resistencia al agua	Sin manchas despues de 16h	S/N	0,3% (ISO 62)	S/N
Resiliencia a la tracción	Unicolor: > 140 - Maderados >120	S/N	35 Mpa (ISO 527)	Unicolor: >70 - maderados >30
Comportamiento ante fuego	Normalmente inflamable	Normalmente inflamable	Normalmente inflamable	Autoextinguible
Tendencia a blanquear en el plegado	Baja	S/N	Baja	S/N
Temperatura reblandecimiento (Vicat)	76°C	80°C	100°C	72°C

